

## 測試報告

號碼：CT/2015/B0435

日期：2015/11/23

頁數：1 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1

### 以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：皇冠金屬工業股份有限公司  
樣品名稱：alfi單層不銹鋼隨行瓶 (ELG-060-BL)  
樣品型號：ELG-060-BL  
樣品材質：NO. 1:PE, NO. 2:PP, NO. 3:TPE, NO. 4:PP, NO. 5:矽膠, NO. 6:SUS304不銹鋼  
生產或供應廠商：alfi GmbH  
原產國：德國  
收件日期：2015/11/12  
測試期間：2015/11/12 TO 2015/11/23

=====  
測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請見下一頁。



Troy Chang, Manager - Tech  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CT/2015/B0435

日期：2015/11/23

頁數：2 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



## 測試結果

- 測試部位 No. 1 : 藍色塑膠(上蓋)
- 測試部位 No. 2 : 黑色塑膠(上蓋)
- 測試部位 No. 3 : 灰色塑膠(吸嘴內部)
- 測試部位 No. 4 : 白色塑膠(吸嘴)
- 測試部位 No. 5 : 半透明矽膠(矽膠圈)
- 測試部位 No. 6 : 銀色金屬瓶

測試項目	單位	測試方法	定量 極限	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鉛	ppm	參考食品器具、容器、包裝 檢驗方法-聚乙烯(PE)塑膠 類之檢驗(MOHWU0008.02, 104年5月11日部授食字第 1041900696號公告),以 ICP-AES分析.	5	n. d.	---	---	---	---	100
鎘	ppm		0.5	n. d.	---	---	---	---	100
鉛	ppm	參考食品器具、容器、包裝 檢驗方法-聚丙烯(PP)塑膠 類之檢驗(MOHWU0007.02, 104年5月4日部授食字第 1041900702號公告),以 ICP-AES分析.	5	---	n. d.	---	n. d.	---	100
鎘	ppm		0.5	---	n. d.	---	n. d.	---	100
鉛	ppm	參考食品器具、容器、包裝 檢驗方法-哺乳器具除外之 橡膠類檢驗(103年10月24日 部授食字第1031901487號公 告),以ICP-AES分析.	1	---	---	n. d.	---	---	100
鎘	ppm		0.1	---	---	n. d.	---	---	100
鉛	ppm	參考食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢驗 (102年11月13日部授食字第 1021950607號公告),以 ICP-AES分析.	5	---	---	---	---	n. d.	100
鎘	ppm		0.5	---	---	---	---	n. d.	100

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CT/2015/B0435

日期：2015/11/23

頁數：3 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



測試項目	單位	測試方法	定量極限	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	參考食品器具、容器、包裝 檢驗方法-塑膠類之檢驗 (102年11月13日部授食字第 1021950607號公告), 以氣 相層析/質譜儀檢測.	0.05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No. : 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	18

測試項目	單位	測試方法	方法偵測極限值	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7) (*)	%	參考CNS 15138方法, 以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測之.	0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2) (*)	%		0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7) (*)	%		0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1) (*)	%		0.01	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0) (*)	%		0.01	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CT/2015/B0435

日期：2015/11/23

頁數：4 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3) (*)	%	參考CNS 15138方法, 以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測之。	0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0) (*)	%		0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2) (*)	%		0.003	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	0.1

測試項目	單位	測試方法	方法偵測 極限值	結果	限值
				No. 6	
鉛 (*)	%	參考US EPA 3050B方法, 以ICP-AES分析。	0.0002	n. d.	10
銻 (*)	%		0.0002	n. d.	5

## 備註：

- 0.1wt% = 1000ppm
- LOQ = Limit of Quantification (定量極限) ; MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
- n. d. = Not Detected = 小於 LOQ / MDL (未檢出)
- 基於商業競爭及其他因素考量, 除了第一頁的資料以外, 顧客表示無法提供其餘與樣品相關的資料。
- "---" = Not Conducted / 未測項目
- (\*) : 此項目未取得衛生福利部食品藥物管理署認證。
- 測試報告僅就委託測試者之委託事項提供測試結果, 至若本產品之合法性, 仍應由主管機關依法判斷。

## 測試報告

號碼：CT/2015/B0435

日期：2015/11/23

頁數：5 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1




\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。\*

### CT/2015/B0435



### CT/2015/B0435



### CT/2015/B0435 NO.1



### CT/2015/B0435 NO.2



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CT/2015/B0435


日期：2015/11/23

頁數：6 of 6


皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1




### CT/2015/B0435 NO.3



### CT/2015/B0435 NO.4



### CT/2015/B0435 NO.5



### CT/2015/B0435 NO.6



\*\* 報告結尾 \*\*

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。