

## 測試報告

號碼：CT/2019/10940

日期：2019/01/19

頁數：1 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### 以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：皇冠金屬工業股份有限公司  
樣品名稱：alfi真空保溫壺-烈火紅 (SIG-100-RD)  
樣品型號：SIG-100-RD  
樣品材質：強化玻璃  
生產或供應廠商：THERMOS INTERNATIONAL TRADING LIMITED  
原產國：中國  
收件日期：2019/01/15  
測試期間：2019/01/15 TO 2019/01/19

=====  
測試需求：依據客戶指定，進行耐熱測試。

測試結果：請參閱下一頁。

\* 本報告測試結果係引用自報告 CT/2019/10939 相同顏色材質/部位之測試結果 \*

  
Singh Hsiao, Supervisor  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CT/2019/10940

日期：2019/01/19

頁數：2 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### 測試結果

測試部位 No.1 : 玻璃壺(內膽) (CT/2019/10939 No.1)

測試項目	測試方法	結果
		No. 1
耐熱性試驗 (160°C, 1 小時)	測試所提供之樣品, 以客戶指定之溫度/時間置於恆溫箱中加熱, 然後放置在室溫冷卻, 觀查樣品外觀有無變化.	外觀無任何顯著變化(※)

### 備註：

1. (※): 參考CT/2019/10939.

## 測試報告

號碼：CT/2019/10940

日期：2019/01/19

頁數：3 of 3

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*

### CT/2019/10940



### CT/2019/10940



\*\* 報告結尾 \*\*

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。